

**гранулы для производства полиэтиленового пакета,
полипропиленовых мешков и т.д.**

Linear Low Density Polyethylene
LL0209AA / LL0209KJ

Typical properties	Test method (ASTM)	Unit	Value
Resin			
MFI@190°C, 2.16 kg	D1238	gr/10min	0.9
Density	D2839	gr/ml	0.920
Vicat Softening Point	D1525	°C	100
Film *			
Tensile Strength@Yield, MD/TD	D638	Mpa	10.5/11
Elongation@Break, MD/TD	D638	%	620/840
Tensile Strength@Break, MD/TD	D688	Mpa	41/32
Tear Strength, MD/TD	D1922	gr/25mic	145/370
Impact Strength, Dart	D1709	gr	150
Haze	D1003	%	10
Gloss (45°)	D2457	Rating	56

* Values shown are averages & are not to be considered as product specifications.

Ташкент, Узбекистан

гранулы для производства полиэтиленового пакета, полипропиленовых мешков, резины, клея, ковров, красок и антифриза

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

шодиев чингиз

+99898 3036858

Яккасарай